



| | |
|-----------------------|--|
| Artikel | Kunstharz-Rostschutzgrund G 2000 |
| Bindemittelbasis | Kurzöliges Alkydharz |
| Dichte | Grau-Grün 1,630 rotbraun 1,560 |
| Gefahrenklasse | A2 |
| Pigmente | Wetterfeste, Pigmente mit sehr guter Rostschutzwirkung |
| Glanzgrad | Matt |
| Verwendungszweck | Eisen und Stahl, Holz im Innenbereich |
| Lieferviskosität | 75-90 sec. / 20 Grad |
| Flammpunkt | über 21 Grad C |
| Beständigkeit | Sehr gute Rostschutzwirkung als Transportanstrich für den Sthalbau, im metallverarbeitenden Gewerbe, Maschinen, Geräte usw. Nicht für Zink geeignet, dafür Spezialprimer |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen, vor Gebrauch kräftig aufrühren. |
| Verarbeitungshinweise | |
| Untergrund | muß sauber, fettfrei, trocken und frei von Walzenhaut sein |
| Ergiebigkeit | Je nach Objekt, Untergrund und Oberfläche ca. 7-8 qm je Schicht |
| Verarbeitungstechnik | Streichen ,spritzen, rollen |
| Verdünnung | Kunstharzverdünnung |
| Trocknung | 40-60 Minuten staubtrocken. Je nach Untergrund und Witterung nach guter Durchhärtung in wenigen Stunden überstreichbar. |
| Werkzeugreinigung | Kunstharz- oder Nitro-Waschverdünnung |
| Gebindegrößen | 6,5 kg, 15 kg bfn |