



Artikel	<b>Malerweiß Kunstharzlack für außen und innen</b>
Bindemittelbasis	Langöliges Alkydharz
Dichte	1,24
Gefahrenklasse	A2
Pigmente	Licht- und wetterfeste Pigmente
Glanzgrad	Hochglänzend
Verwendungszweck	Lackierung von grundierten Maschinenteilen, Eisenkonstruktionen. Auch auf Holz verwendbar.
Lieferviskosität	Streichfertig, 130-150 sec., 4mm Din-Becher
Flammpunkt	über 21 Grad C
Beständigkeit	Gegen Witterung, Industrieluft, Verkehrs- und Heizungsabgase; bedingt gegen Haushaltschemikalien
Lagerung	Bei kühler und trockener Lagerung und gut verschlossenem Behälter 2-3 Jahre. Vor dem Gebrauch kräftig aufrühren.
Verarbeitungshinweise	
Untergrund	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Metall muss entfettet und frei von Walzenhaut sein. Grundierung mit Primer ist notwendig.
Ergiebigkeit	10-12 qm pro Liter und Schicht
Verarbeitungstechnik	Streichen, Spritzen oder Rollen. Zum Spritzen Kunstharzverdünnung verwenden und auf Spritzkonsistenz einstellen.
Verdünnung	Kunstharzverdünnung
Trocknung	Je nach Witterung und Untergrund ca. 3-4 Std. staubtrocken, nach 6-8 Std. griffest. Eine zweite Schicht frühestens nach 24 Std. auftragen.
Werkzeugreinigung	Mit der Kunstharz- oder Waschverdünnung gleich nach Beendigung der Arbeit
Gebindegrößen	750ml, 2,5 L, 10 L