



Artikel	Meister Vorstrichfarbe
Bindemittelbasis	Kurzöliges, modifiziertes Alkydharz
Dichte	1,3
Gefahrenklasse	A2
Pigmente	Wetterfeste, hochwertige, gut deckende Pigmente
Glanzgrad	Seidenmatt
Verwendungszweck	Als Vorstrich auf Holz und Metall
Lieferviskosität	150 sec.
Flammpunkt	über 21 Grad C
Beständigkeit	Gute Lagerstabilität
Lagerung	Kühl und trocken lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen, vor Gebrauch kräftig aufrühren.
Verarbeitungshinweise	
Untergrund	Der Untergrund muss sauber und trocken sein, leichtes Anschleifen ist ratsam.
Ergiebigkeit	10-12 qm pro Liter je nach Untergrund
Verarbeitungstechnik	Streichen, Spritzen oder Rollen.
Verdünnung	Kunstharzverdünnung
Trocknung	Je nach Witterung und Untergrund ca. 60-70 min. staubtrocken, 4-6 Stunden überstreichbar.
Werkzeugreinigung	Mit der Kunstharz- oder Waschverdünnung gleich nach Beendigung der Arbeit
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml, 2,5 L, 10 L