



<b>Artikel</b>	<b>Meistergrund</b>
Bindemittelbasis	Kurzöliges Alkydharz
Dichte	1,025 je nach Farbton
Gefahrenklasse	A2
Pigmente	Wetterfeste, spezielle Rostschutzpigmente
Glanzgrad	Seidenmatt
Verwendungszweck	Haftgrund für Eisen, Stahl, Blei, NE-Metalle(außer Zink, dafür spez. Primer), Holz im Innenbereich
Lieferviskosität	150 sec. 20 Grad C streichfertig
Flammpunkt	über 21 Grad C
Beständigkeit	Gegen Witterung, Feuchtigkeit, Mineralöle, Haushaltschemikalien
Lagerung	Kühl und trocken lagern, angebrochene Packungen gut verschliessen, vor Gebrauch kräftig aufrühren.
Verarbeitungshinweise	
Untergrund	Der Untergrund muss entrostet, sauber, trocken, fettfrei und frei von Walzenhaut sein.
Ergiebigkeit	8-10 qm pro Liter je nach Untergrund und Objekt
Verarbeitungstechnik	Streichen, Spritzen oder Rollen.
Verdünnung	Kunstharzverdünnung
Trocknung	Je nach Witterung und Untergrund ca. 60-80 min. staubtrocken. Überstreichbar nach guter Durchrocknung des Grundanstriches in 4-6 Stunden.
Werkzeugreinigung	Mit der Kunstharz- oder Waschverdünnung gleich nach Beendigung der Arbeit
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml, 2,5 L