



<b>Artikel</b>	<b>WHB Kunstharz-Lackfarbe</b>
Bindemittelbasis	Alkydharze
Dichte	1,145
Gefahrenklasse	A2
Pigmente	Ausgewählte, reine, lichtechte Pigmente
Glanzgrad	ca. 90%
Verwendungszweck	Aussen und innen. Lackierung von grundierten Metallteilen, Eisenkonstruktionen usw.
Lieferviskosität	130-150 sek.
Flammpunkt	über 21 Grad C
Beständigkeit	Gegen Witterung, Industrieluft, Verkehrs- und Heizungsabgase bedingt gegen Mineralöle, sowie Haushaltschemikalien
Lagerung	kühl und trocken lagern. Angebrochene Behälter gut verschließen, vor jedem Gebrauch kräftig aufrühren.
Verarbeitungshinweise	
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, entfettet, entrostet und frei von Walzenhaut sein. Vor Auftrag der KH-Lackfarbe entsprechend grundieren.
Ergiebigkeit	8-10 qm pro Kilo je Schicht und Objekt
Verarbeitungstechnik	Streichen, Spritzen oder Rollen. Zum Spritzen Kunstharzverdünnung verwenden und auf Spritzkonsistenz einstellen.
Verdünnung	Kunstharzverdünnung
Trocknung	Je nach Witterung und Untergrund ca. 3-4 Std. staubtrocken, nach 6-8 Std. griffest. Eine zweite Schicht frühestens nach 24 Std. auftragen.
Werkzeugreinigung	Mit der Kunstharz- oder Waschverdünnung gleich nach Beendigung der Arbeit
Gebindegrößen	11kg bfn.