



Artikel	Wehacolor Kunstharz-Lackfarbe hochglänzend
Bindemittelbasis	Langöliges Alkydharz
Dichte	1,020
Gefahrenklasse	A2
Pigmente	Ausgewählte, reine, lichtechte Pigmente
Glanzgrad	Hochglänzend, ca. 90%
Verwendungszweck	Sehr gute, haltbare Lackierungen für innen und aussen auf Metall und Holz
Lieferviskosität	130-150 4mm Din-Becher, streichfertig
Flammpunkt	über 21 Grad C
Beständigkeit	Gegen Witterung, Industrieluft, bedingt gegen Mineralöle, sowie Haushaltschemikalien
Lagerung	Bei kühler und trockener Lagerung praktisch unbegrenzt. Angebrochene Behälter gut verschliessen. Vor dem Gebrauch kräftig aufrühren.
Verarbeitungshinweise	
Untergrund	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Metall muss entfettet und frei von Walzenhaut sein. Grundierung mit Primer oder Vorstrichfarbe.
Ergiebigkeit	Je nach Untergrund 10-12 qm pro Liter und Schicht
Verarbeitungstechnik	Streichen, Spritzen oder Rollen. Zum Spritzen Kunstharzverdünnung verwenden und auf Spritzkonsistenz einstellen.
Verdünnung	Kunstharzverdünnung
Trocknung	Je nach Witterung und Untergrund ca. 3-4 Std. staubtrocken, nach 6-8 Std. griffest. Eine zweite Schicht frühestens nach 24 Std. auftragen.
Werkzeugreinigung	Mit der Kunstharz- oder Waschverdünnung gleich nach Beendigung der Arbeit
Gebindegrößen	750ml, 2,5 L, 10 L